

# Инструкция по монтажу мозаики



**Рекомендуем доверять укладку мозаики квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.**

Поверхность для монтажа должна быть гладкой, прочной, сухой и абсолютно чистой. Отшлифуйте поверхность для получения белого фона.

Температура воздуха в помещении должна находиться в пределах между +5 и +30 С.

Убедитесь в качестве и правильной стыковке составных частей изображения, а также отсутствии дефектов у мозаичных плиток-матриц. Для этого извлеките плитки-матрицы из упаковок и на ровной поверхности составьте из них изображение.

**Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной упаковки.**

Расстелите плитки-матрицы на ровной поверхности так, чтобы расстояние между соседними плитками было равно расстоянию между стеклянными квадратами (~2 мм).

Измерьте горизонтальную и вертикальную стороны полученного мозаичного изображения.

Перенесите размеры на подготовленную поверхность, расчертите ее на квадраты, соответствующие размерам плиток-матриц, используя уровень или линейку.

Для монтажа мозаики используйте в качестве монтажного клея и затирки эпоксидную двухкомпонентную затирку DIAMANT.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её.

**Категорически запрещается использовать клей и затирку на цементной основе!**

Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену.

Зазубренной стороной шпателя с размером зубьев 2-3 мм "причешите" клей.

Приклейте плитки-матрицы к поверхности лицевой стороной вверх, прижимая их и прокатывая резиновым валиком. Убедитесь в том, что расстояние между плитками-матрицами равно расстоянию между стеклянными квадратами.

Слой клея не должен занимать более 1/3 глубины шва.

Перед началом затирки выдержите время до высыхания клея согласно инструкции.

Резиновым шпателем нанесите затирку в вертикальном и горизонтальном направлениях, покрывая за один раз не более 2 кв.м. Слой затирки должен занимать не менее 2/3 глубины шва.

Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали.

Влажной губкой для моделирования и очистки поверхности удалите остатки затирки, одновременно профилируя швы. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва.

При необходимости используйте очиститель, если остались мутные места.

После затвердевания клея можно использовать средство для протирки стекла, чтобы придать блеск.

**Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и применении рекомендуемых затирочных и клеевых смесей.**

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения - 1 год.

**Горячая линия: 8-800-500-72-75**  
**www.ortograf.ru**